

Qaradağ Spesial



CEM II/B-M (P-L) 32,5 R - mineral əlavəli yüksək aktivliyə malik portland sement

Texniki məlumat broşuru



Qaradağ Spesial

Mineral əlavəli yüksək aktivliyə malik portlandsement

Tövsiyə olunan istifadə sahələri:

- Xarici suvaq
- Orta möhkəmlik sinfinə aid beton istehsalı
- Azmərtəbəli fərdi evlərin beton konstruksiyaları
- Fərdi evlərin bünövrəsi
- Su keçirməz beton qatlar
- Azmərtəbəli obyektlərin tam təmiri
- Su hovuzları

Üstünlükləri:

- Orta möhkəmliyə malik beton işləri üçün
- Beton və suvaqda duz ləkələrinin və ağartıların olmaması
- Yağışa, qara və küləyə qarşı xarici suvağın davamlı olması

Qablaşdırma:

- Kisələrdə

Standarta uyğunluq:

- AZS 411:2010
- EN 197-1:2000

İstifadə qaydaları:

- Sütünlər, örtük tavalər üçün – 40-kq-lıq sement məhsulu üçün 5 ədəd 10 litrlik vedrə ilə qum , 8 ədəd 10 litrlik vedrə ilə çınqıl, 2 ədəd 10 litrlik vedrə ilə su sərf olunur
- Bünövrə betonu - 40-kq-lıq sement məhsulu üçün 6 ədəd 10 litrlik vedrə ilə qum , 10 ədəd 10 litrlik vedrə ilə çınqıl, 2,5 ədəd 10 litrlik vedrə ilə su sərf olunur
- Döşəməaltı qatlar - 40-kq-lıq sement məhsulu üçün 7 ədəd 10 litrlik vedrə ilə qum , 12 ədəd 10 litrlik vedrə ilə çınqıl, 3 ədəd 10 litrlik vedrə ilə su sərf olunur
- Su hovuzları, quyular - 40-kq-lıq sement məhsulu üçün 4 ədəd 10 litrlik vedrə ilə qum , 7 ədəd 10 litrlik vedrə ilə çınqıl, 2 ədəd 10 litrlik vedrə ilə su sərf olunur
- Xarici suvaq - 40-kq-lıq sement məhsulu üçün 10 ədəd 10 litrlik vedrə ilə qum sərf olunur.
- Tələb olunan su miqdarı lazımı axarlığına görə müəyyən edilir. (Qumun nəmliyini nəzərə alın)

